

AquaStop Flex

MORTAR HIDROIZOLANT FLEXIBIL

Nr. articol: K00619751; K00619851



Tipul produsului

Aquastop Flex este un mortar (șlem) pe bază de ciment, flexibil, uscat, predozat, cu adaosuri minerale și aditivi speciali, care se amestecă doar cu apă. Se aplică manual.

Se folosește împreună cu banda de etanșare la muchii; consultați specialistul.



DOMENIU DE APLICARE

Mortarul Aquastop Flex este utilizat ca hidroizolație fluidă la piscine, băi, balcoane, subsoluri și în alte locuri unde există o încărcare de apă. Se poate folosi la exterior și în interior. Suporturile hidroizolate cu Aquastop Flex se pot acoperi cu diferite tipuri de plăci. Ne se lasă niciodată neacoperite, neprotejate.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părți desprinse, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac se amestecă cu mixerul cu cca. 5l apă curată (în funcție de temperatura mediului precum și de umiditatea suportului). După o pauză de 10 minute se reamestecă soluția și se aplică cu bidinea sau trafaletul, recomandabil pe două direcții (în cruce). Se lasă 24 de ore după aplicarea ultimului strat, după care se poate realiza placarea

dorită. Se aplică minim două straturi la interior sau minim trei straturi la exterior. După aplicarea primului strat la cca. 4 ore se aplică următorul strat. Straturile se aplică în cruce. La aplicare se folosesc benzile specializate pentru colțuri AquaStop Band, unde cu mare atenție se realizează montarea acestora fără a se lipi pe spate. Aquastop Flex se aplică pe beton,

șapă, tencuieli pe bază de ciment, var-ciment, pe zidării care sunt zidite cu mortar de clasa (marca) minim M50Z, la care rosturile au fost umplute (închise) complet. Suporturile foarte absorbante se umezesc în prealabil, dar mare atenție să nu existe film de apă pe suprafețele pe care se aplică.

RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura materialelor, aerului și suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de +5 °C. Do-

meniu de temperatură recomandat este între +5 °C și +25 °C. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a acestor suprafețe. Se vor respecta normele

specifice și indicațiile înscrise în fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

DATE TEHNICE

Granulație maximă:	0,6 mm	Mod de livrare:	saci de 4kg
Grosimea:	cca. 1 mm		saci de 20 kg; europalet de 0,96 t înfoliat pentru protecție contra umidității și radiațiilor UV.
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /strat	Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 6 luni, în loc uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.
Randament:	1 sac (20kg) = cca 7-12 m ²	Utilaje și scule:	mixer, bidinea și trafalet, gletieră
Hidroizolație contra:	umidității: cca 3 kg/m ² presiunii de apă: cca 4,5 kg/m ²		
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 20 minute		

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant ; conține ciment. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.

Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită conform reglementărilor europene în vigoare. Se va respecta legislația locală. Evacuati din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericol pentru mediul înconjurător.

Garantii: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Lasselsberger-Knauf srl
RO, 550117 Sibiu, str. Înfrățirii 47
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
web: www.lbk.ro, e-mail: office@lbk.ro

Ediția: RO 2014

LASSELSBERGER - KNAUF
profesioniștii mortarelor