

Premium

TENCUIALĂ UNIVERSALĂ UNISTRAT

Nr. articol: 756321



Tipul produsului

Premium (clasa M25T) este un mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de var-ciment, aplicabil manual.

Prin drîscuire sau gletuire, permite un finisaj superior, bun de vopsit.



DOMENIU DE APLICARE

Mortarul Premium este utilizat ca tencuială de bază (suport) pentru tencuieli decorative minerale (Edelputz) sau pentru tencuieli pe bază de lîanți sintetici. Se aplică pe orice suport

mineral, la exterior sau la interior, chiar și pentru spații umede, cu excepția încăperilor cu umiditate relativă foarte mare. Finisată prin drîscuire, suprafața finală este bună de zugrăvit

(calitatea de unistrat). La interior pe cărămidă nu are nevoie de amorsare.

PREGĂTIREA SUPOUTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părți desprinse, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară. Elementele de construcție trebuie să respecte normele în vigoare: planeitate corespunzătoare și rosturi de zidărie închise. Suprafețele de beton trebuie să nu prezinte pete de ulei (decofrol). Suporturile din cărămidă arse se umezesc, dacă este necesar sau trebuie acoperite

integral cu șprîț Kontakt VS, sau grunduite cu Putzgrund. Suporturile din beton sau bolțari din ciment trebuie acoperite integral, înainte de tencuire, cu șprîț Kontakt VS sau grunduite cu "Kontakt B". Trebuie respectat timpul de întărire pentru "Kontakt VS" sau grunduri. Cu câteva zile înainte de tencuire, peretele suport se tratează corespunzător. Se vor închide și se vor netezi rosturile de zidărie, golurile, șlișurile pentru

instalații etc.; dacă este necesar, se vor arma corespunzător. Pentru o tencuire ușoară se vor monta șine de tencuire rapidă și profiluri de colț, confecționate din materiale protejate corespunzător împotriva coroziunii. Îmbinările elementelor de zidărie de natură diferită se vor arma.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac se amestecă în malaxorul cu cădere liberă cu cca. 10 l apă curată. Tencuiala Premium se aplică, manual, într-un strat cu grosimea de maxim 2,5 cm. Suportul se umezește în prealabil. Se trage cu dreptarul cu profil H și se nivelează folosind dreptarul cu profil trapez. Pentru grosimi mai mari de 2,5 cm, se vor aplica două straturi, respectând principiul "proaspăt în proaspăt". Grosimea maximă a ten-

cuielii Premium nermate (aplicată în două straturi) este de 4cm. În cazul suprafețelor mari de plafoane se vor efectua tăieturi cu mistria pe toată grosimea tencuielii de-a lungul îmbinărilor plafon - perete. Dacă stratul de acoperire necesită un finisaj fin al tencuielii, aceasta se va drîscui după întărire. Ca suport pentru plăci ceramice, tencuiala Premium se aplică într-un singur strat și nu se va drîscui. Stratul de acoperire se

aplică după un timp de așteptare, pentru uscare, de 10 zile/cm (min. 14 zile). Peste tencuiala Premium sunt recomandate următoarele soluții de finisaj:

- tencuieli decorative minerale sau sintetice, plăci ceramice pe tencuială trasă la drept și nivelată.
- orice tip de zugrăveală / vopsea pe tencuială drîscuită.

RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura aerului, a suportului și a mortarului aplicat, atât în timpul prelucrării cât și în timpul procesului de priză să fie între 5

°C și 25 °C. Tencuiala proaspăt realizată se va proteja de ploaie, soare puternic, curenți puternici de aer sau îngheț. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Este interzisă

încălzirea directă a suprafeței tencuite. Suprafețele proaspăt tencuite se mențin umede, timp de 2 zile, prin stropire ușoară cu apă. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

DATE TEHNICE

Granulație maximă: 1,2 mm
Rezistența la compresiune: > 2,5 N/mm²
Rezistență la încovoiere: > 1,0 N/mm²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă: $\mu = 10$
Conductivitate termică: 0,8 W/mK
Consum: cca. 14 kg/m²/cm

Randament: 1 sac (40kg) = cca. 28 l mortar umed (cu materialul preparat în găleată): cca. 3 ore
Lucrabilitate:
Mod de livrare: saci de 40 kg, europalet de 1,2 t înfoliat pentru protecție contra umidității și radiațiilor UV.
Depozitare: Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.
Utilaje și unelte: malaxor, mistrie, drîscă, mistrie de colț, dreptar cu profil trapez și H.

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant; conține ciment și hidroxid de calciu. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2-a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.

Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.

Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vînzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Lasselsberger-Knauf srl
RO, 550117 Sibiu, str. Înfrățirii 47
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
web: www.lbk.ro, e-mail: office@lbk.ro

Ediția: RO 2009

LASSELSBERGER - KNAUF
profesioniștii mortarelor